

ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ R 85/25

Ασφαλτόκολλα εν θερμώ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ασφαλτόκολλα -οξειδωμένη άσφαλτος R85/25 είναι ένα στερεό μονωτικό προϊόν , έχει εξαιρετική πρόσφυση και δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα, με υψηλή αντοχή στο νερό, αραιά οξέα και αλκάλια.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Μόνωση των μεταλλικών επιφανειών όπως αντλίες, σωληνώσεις και χάλυβα για βιομηχανικά περιβάλλοντα και τις παράκτιες περιοχές.
- Επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Ασφαλτικό προϊόν σε στέρεα μορφή για εν θερμώ εφαρμογή

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Για αναλυτικότερες οδηγίες-προφυλάξεις συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (τμήμα πωλήσεων της εταιρείας)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Οξειδωμένη άσφαλτος
Συσκευασία	Χάρτινος σάκος 25kg
Χρώμα	Μαύρο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σημείο μάλθωσης	EN 1427	85±5 °C
Δείκτης διεισδυτικότητας στους 25°C	EN 1426	25±5 dmm
Ειδικό βάρος		1,01-1,03 gr/cm ³
Απώλεια κατά τη θέρμανση		<0,05 %wt
Διαλυτότητα σε CCl ₄		>99 %
Ολκιμότητα στους 25°C		>2,5cm

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Είναι απαραίτητη η σωστή προετοιμασία της επιφάνειας του υποστρώματος όπου θα εφαρμοστεί. η οξειδωμένη άσφαλτος R85/25. Αφαιρούμε τη σκόνη, σαθρά υλικά και τις προεξοχές, έτσι ώστε η επιφάνεια να είναι λεία, καθαρή και στεγνή.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με το πάχος του στρώματος που θέλουμε να δημιουργήσουμε.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν εφαρμόζεται στην επιφάνεια που θέλουμε να μονώσουμε αφού το λιώσουμε, χύνοντάς το ή απλώνοντας με μια σπάτουλα. Το υλικό στερεοποιείται μετά από 2-3 ώρες ανάλογα με την υγρασία και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος..

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αποθηκεύεται σε στεγασμένο χώρο προφυλαγμένο από πηγές θερμότητας και την άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +35 °C. Προστατέψτε το από υψηλές θερμοκρασίες και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

Τα τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.



+30.210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / TECHNICAL SUPPORT