

# EVERGLASS PERFO

Διάτρητη πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η στεγανωτική μεμβράνη **EVERGLASS PERFO** είναι διάτρητη πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη το μίγμα της οποίας αποτελείται από τροποποιημένη άσφαλτο διυλιστηρίου με θερμοπλαστικά (APP) πολυμερή και δρα σαν εξαεριστική στρώση.

## ΧΡΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιείται για έλεγχο διάχυσης υδρατμών (εξαεριστική στρώση) κάτω από στρώση ασφαλτικής μεμβράνης :

### Πάνω από:

1. Πλάκες σκυροδέματος
2. Περλιτόδεμα
3. Ελαφρομετόν / τσιμεντοκονίαμα ρύσεων

*Προσοχή: Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε μόνιμα εκτεθειμένες επιφάνειες στην υπεριώδη ακτινοβολία*

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Πλήρης έλεγχος διάχυσης υδρατμών
- ✓ Αντοχή στη σήψη

## ΠΡΟΤΥΠΑ

Σήμανση CE και δήλωση επιδόσεων σύμφωνα:

-EN 13707:2004+A2:2009 - Εύκαμπτα φύλλα στεγανοποίησης - Οπλισμένα ασφαλτικά φύλλα για στεγανοποίηση δωματίων – Ορισμοί και χαρακτηριστικά

- EN 13969:2004/ A1:2006 -Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων - Ορισμοί και χαρακτηριστικά

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

<b>Συσκευασία</b>	Πλάτος ρολού 1m	Μήκος ρολού 20 m
<b>Εμφάνιση</b>		
Άνω επικάλυψη	Φιλμ πολυαιθυλενίου	
Κάτω επικάλυψη	Φιλμ πολυαιθυλενίου	
Διάτρηση	75 οπές/m <sup>2</sup> – διάμετρος οπής : 30 mm	
Οπλισμός	Ενισχυμένο διάτρητο υαλοπίλημα 50 gr/m <sup>2</sup>	
<b>Βάρος</b>	2,0 kg/m <sup>2</sup> ± 5%	

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάτος ρολού	EN 1848-1	1 m	(±2%)
Μήκος ρολού	EN 1848-1	20 m	(±2%)
Βάρος μεμβράνης	EN 1849-1	2,0 kg/m <sup>2</sup>	(±5%)
Σημείο μάλθωσης	EN 1427	>150 °C	
Αντοχή στη θερμοκρασία	EN 1110	125 °C	
Ευκαμψία στο κρύο	EN 1109	-3 °C	

## ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Είναι απαραίτητη η σωστή προετοιμασία της επιφάνειας του υποστρώματος όπου θα εφαρμοστεί η ασφαλτική μεμβράνη. Επισκευάζουμε τυχόν ρωγμές ή οπές, αφαιρούμε τη σκόνη, σαθρά υλικά και τις προεξοχές, έτσι ώστε η επιφάνεια να είναι λεία, καθαρή και στεγνή.

#### Συνθήκες εφαρμογής

#### Θερμοκρασία περιβάλλοντος:

Ελάχιστη +5°C/Μέγιστη +30°C

Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία: Μέγιστη 80%

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

#### ΑΣΤΑΡΩΜΑ

Προτεινόμενα αστάρια:

#### ΣΤΕΓΑΝΟΛ

- αραίωση 20% με βενζίνη
- κατανάλωση 0,4-0,5 lt/m<sup>2</sup> ανά στρώση

#### ΒΙΤΥΜΟΛ

- κατανάλωση 0,3-0,5 lt/m<sup>2</sup> ανά στρώση

*Ανατρέξτε στα τεχνικά φυλλάδια ιδιοτήτων των προϊόντων*

Το αστάρι πρέπει να στεγνώσει πλήρως, πριν την Τοποθέτηση της ασφαλτικής μεμβράνης.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ξετυλίγουμε και ευθυγραμμίζουμε τα ρολά σύμφωνα με το πλάνο εφαρμογής και στη συνέχεια επανατυλίγουμε προσεκτικά για να μην χαθεί η ευθυγράμμιση.

Προσοχή όταν ξετυλίγετε τα ρολά σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών, προκειμένου να μην τραυματιστεί η ασφαλτική μεμβράνη.

Στη συνέχεια, η ασφαλτική μεμβράνη ξετυλίγεται αργά και η κάτω επιφάνεια θερμαίνεται χρησιμοποιώντας φλόγιστρο μέχρι να αρχίσει να λιώνει το ασφαλτικό μίγμα. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί να μην υπερθερμαίνεται η μεμβράνη ώστε να μην υποστεί βλάβη ο σπλισμός της.

Οι διαμήκεις επικαλύψεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100mm και οι εγκάρσιες τουλάχιστον 150 mm.

Κατά την επικόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης με φλόγιστρο βεβαιωθείτε ότι μια μικρή ποσότητα υγρού τηγμένου ασφαλτικού υλικού εμφανίζεται κατά μήκος των επικαλύψεων. Χρησιμοποιώντας μυστρί σφραγίζουμε καλά τις επικαλύψεις με το λειωμένο ασφαλτικό μίγμα.

## ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Τα ρολά είναι τοποθετημένα πάνω σε ξύλινη παλέτα και συγκρατούνται με τη βοήθεια συρρικνούμενου πολυαιθυλενίου.

Τα ρολά πρέπει να διατηρούνται στην αρχική τους συσκευασία, πάντα κάθετη θέση, σε στεγασμένο χώρο προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία, βροχή, χιόνι ή πάγο. Αποθήκευση σε ξηρές συνθήκες και θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +35 °C.

Μην στοιβάζετε παλέτες κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση.

### ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το προϊόν ακολουθεί τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 (REACH). Σύμφωνα με το Άρθρο 3, το προϊόν χαρακτηρίζεται ως αντικείμενο και δεν υπάρχει υποχρέωση παροχής Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) όπως ορίζεται στο άρθρο 31 του εν λόγω Κανονισμού. Κατά την παραγωγή του δεν προστίθενται σκόπιμα ουσίες >0,1% κ.β, οι οποίες υπάγονται στο Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH ή τη λίστα με τις υποψήφιες προς αδειοδότηση. Ουσίες που προκαλούν ανησυχία (SVHC). Συνεπώς, σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση μας, δεν αναμένεται να περιέχονται οι εν λόγω ουσίες σε συγκέντρωση > 0,1% κ.β στο τελικό προϊόν ούτε αναμένεται να απελευθερώνει επικίνδυνες ουσίες κατά την προβλεπόμενη χρήση του.

*Τα τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.*



**+30.210.5589.400**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / TECHNICAL SUPPORT