

Πλαστικοποιητικό κονιαμάτων Αντικαθιστά τον ασβέστη

Ιδιότητες

Το ASOLIT-POWDER είναι μία κονία, που προστιθέμενη στα τσιμεντοκονιάματα, προσδίδει σε αυτά την εργασιμότητα των ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, αντικαθιστώντας πλήρως τον ασβέστη. Παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα και καταργεί όλα τα μειονεκτήματα του ασβέστη:

- Αυξάνει την πρόσφυση του νωπού κονιάματος επάνω στο υπόστρωμα.
- Επιμηκύνει σημαντικά το χρόνο πήξης του κονιάματος.
- Λόγω της αερακτικής του δράσης πλαστικοποιεί τα κονιάματα αυξάνοντας την εργασιμότητά τους.
- Προσδίδει υδαταπωθητικότητα.
- Απαλλάσσει τελείως από τις "πεταλούδες" του σοβά.
- Αυξάνει τη συνοχή του κονιάματος, με αποτέλεσμα να μην "κρεμάει" ο σοβάς.
- Αυξάνει σημαντικά την αντοχή των κονιαμάτων και την ανθεκτικότητά τους στον παγετό.
- Παρέχει οικονομία, μειώνοντας το κόστος του κονιάματος.
- Απαλλάσσει την οικοδομή από τα προβλήματα αποθήκευσης του ασβέστη.
- Δεν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά.
- Δεν προκαλεί δερματικές παθήσεις.

Πεδία εφαρμογής

Το ASOLIT-POWDER αποτελεί ιδανικό βοήθημα για την κατασκευή κονιαμάτων τοιχοποιίας, σοβάδων, ισχυρών επιχρισμάτων, πλακοστρώσεων, μαρμαροστρώσεων κλπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόχρωση: μπεζ
Φαινόμενο βάρος: 1,60 kg/lit

Τρόπος χρήσης

Το ASOLIT-POWDER προστίθεται αρχικά στο νερό ανάμιξης και στη συνέχεια γίνεται σταδιακά η προσθήκη του τσιμέντου, της άμμου κλπ. υπό ανάδευση. Το μίγμα εφαρμόζεται κατά τα γνωστά με το χέρι ή με μηχανή εκτόξευσης.

Δοσολογία

2,0-5,0 kg ανά χαρμανιά αναμικτήρα του ½ σάκου τσιμέντου.

Συσκευασία

Σάκοι 30 kg.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

18ήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από την υγρασία και τον παγετό.

Παρατήρηση

Το ASOLIT-POWDER παρουσιάζει εξίσου καλά αποτελέσματα σε τσιμεντοκονιάματα με θραυστή ή ποταμίσι αμμο.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανάσιου
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος
Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475
Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα
Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.net e-mail: info@isomat.net