



Granite

Εξαιρετικά ανθεκτικό, διακοσμητικό επίχρισμα, για την προστασία συστήματος ClimaTotal. Πιστοποιημένο κατά ETA 10/0122.

Έγχρωμο χαλαζιακό επίχρισμα για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Περιέχει έγχρωμους χαλαζιακούς κόκκους μεγέθους 1,2-1,8 mm. Χρησιμοποιείται σε τσιμεντοειδείς επιφάνειες, γυψοσανίδες, τοιχοποιίες κ.α. Συνιστάται ιδιαίτερα για το διακοσμητικό φινίρισμα αλλά και την προστασία εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών που εκτίθενται σε φθορά. Έχει πιστοποίηση ETA

(10/0122), για να χρησιμοποιείται με άριστα αποτελέσματα ως η τελευταία στρώση σε εξωτερικά θερμομονωτικά συστήματα, καθώς βελτιώνει την αντοχή και απόδοση των συστημάτων αυτών και ιδίως του συστήματος ClimaTotal.

- Εξαιρετική αντοχή στις αντίξοες καιρικές συνθήκες
- Άριστη εξωτερική αντοχή και ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Υψηλή αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις
- Εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα
- Αδιαβροχοποίηση των επιφανειών
- Αντοχή στην ανάπτυξη βακτηριδίων, άλγεων και μυκήτων
- Μεγάλη διάρκεια ζωής του φινιρίσματος
- Πιστοποιημένο κατά ETA 10/0122

Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.).
Φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον.



Δουλεύεται εύκολα
Απλώνεται ομοιόμορφα
Μεγάλης Καλυπτικότητας
Υψηλής Απόδοσης





ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την εξασφάλιση της καλής πρόσφυσης του **Granite**, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή από σκόνης, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα, κτλ. Πριν να εφαρμόσετε αφαιρέστε ψωρίαση, μύκητες και πρασινίλες με μηχανική λείανση, πλύνετε με σαπουνόνερο και αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει. Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα χέρι **Kraft Mold Blocker** και να το αφήσετε να στεγνώσει, για να εξασφαλίσετε επαρκή προστασία από ανάπτυξη μούχλας στο μέλλον.

- Χρησιμοποιήστε **Kraft Putty** για την πλήρωση κενών, ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών.
- Σε εφαρμογή στο σύστημα **Clima Total** συνιστάται η εφαρμογή μιας στρώσης **Plaster Primer** επί της ενισχυτικής επίστρωσης **Strong Bond**. Μετά από 4-8 ώρες εφαρμόζεται το **Granite**.
- Σε εφαρμογή σε απλή τοιχοποιία συνιστάται η εφαρμογή μιας στρώσης **WaterProof Coat**. Μετά από 24 ώρες εφαρμόζεται το **Plaster Primer** και στη συνέχεια το **Granite**.
- Σε επιφάνειες που απαιτείται πλήρης αδιαβροχοποίηση, όπως μπάνια και κουζίνες, εφαρμόστε πάνω από το **Granite** μετά από 72 ώρες ένα χέρι **WaterProof Coat**.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Εργαλεία: Εφαρμόστε το προϊόν με μεταλλική σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Καθαρισμός εργαλείων: Αμέσως μετά την εφαρμογή τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με ζεστό νερό και σαπούνι ή με απορρυπαντικό διάλυμα. Αφαιρέστε από τα εργαλεία όσο περισσότερο σοβά είναι δυνατό πριν από τον καθαρισμό.
- Αραίωση: Δε συνιστάται η αραίωση του **Granite**.

Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων Α/γ (Υ)

Οριακή τιμή φάσης II: 40g/L

Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 5,0g/L



KRAFT
PAINTS

BIOCLIMA[®]

MADE IN E.U. | DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ.: 210 55 19 50 www.bioclima.com.gr www.kraftpaints.gr www.druckfarben.gr

Γραμμή Επικοινωνίας - Παραγγελιών (χωρίς χρέωση): **800 111 7700**

- Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 10 ώρες σε 25°C και σχετική υγρασία 50%.
- Χρόνος πλήρους στεγνώματος: 72 ώρες σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%. Το προϊόν πρέπει να προστατεύεται από τη βροχή για 24-72 ώρες (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες).
- Αναδεύετε το προϊόν πριν από τη χρήση και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής με μηχανικό δρόπανο.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%.
- Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής ή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και αέρα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Διατίθεται σε 16 αποχρώσεις σε πλαστικά δοχεία των 25kg και 4kg.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Φυλάξτε το δοχείο κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού αυτού του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: **210 779 3777**

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε τα δοχεία σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 35°C και μακριά από άμεσο ηλιακό φως και βροχή. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά, όταν δε χρησιμοποιούνται.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος (g/cm ³)	1,80 ± 0,02 (ISO 2811)
Στερεά κατ' Όγκο (%)	80
Απόδοση (kg/m ²)	4-5*
pH	8,5-10,5
Χρόνος Αποθήκευσης (μήνες)	18

* Εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.