

Idrosilex Pronto

**Οσμωτικό τσιμεντοκονίαμα
κατάλληλο για επαφή
με πόσιμο νερό,
για την στεγάνωση
τοίχων και κατασκευών
από σκυρόδεμα**

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

- Επισκευή και στεγάνωση τοιχοποιιών υπόγειων που υπόκεινται σε διείσδυση νερού και υγρασία σε συνθήκες αρνητικής πίεσης μέχρι 1 ατμόσφαιρα.
- Στεγάνωση καναλιών ή δεξαμενών, χτιστών ή από σκυρόδεμα που περιέχουν πόσιμο νερό.
- Στεγάνωση δεξαμενών, χτιστών ή από σκυρόδεμα που περιέχουν όμβρια νερά.
- Σαν ένα επιπλέον υλικό εξομάλυνσης και στεγάνωσης υπόγειων τοίχων πριν την επίστρωσή τους με ασφαλτική μεμβράνη.

Μερικά παραδείγματα εφαρμογών Στεγάνωση:

- Δεξαμενών πόσιμου νερού.
- Εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων κελαριών.
- Χώρων με υγρασία.
- Πισίνων.
- Φρεατίων ανελκυστήρων.
- Υπόγειων διαβάσεων.
- Τοίχων θεμελίωσης.
- Καναλιών άρδευσης.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Idrosilex Pronto είναι μια προαναμεμεγμένη σκόνη, αποτελούμενη από ένα συνδετικό τσιμεντοειδούς βάσης, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας και ειδικές συνθετικές ρητίνες, σύμφωνα με τη σύνθεση που αναπτύχθηκε στα εργαστήρια ερευνών της MAPEI. Όταν αναμειγνύεται με νερό το Idrosilex Pronto δίνει ένα ρευστό κονίαμα, που μπορεί να εφαρμοστεί με σπάτουλα ή βούρτσα και αποκτά εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα για τέλεια στεγάνωση ακόμα και υπό την παρουσία μικρής αρνητικής πίεσης.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Μην χρησιμοποιείτε το Idrosilex Pronto για να επιλύσετε προβλήματα εσωτερικής συγκεντρωμένης υγρασίας (χρησιμοποιήστε αφυγραντικούς σοβάδες, βελτιώστε τον αερισμό της περιοχής ή εφαρμόστε ικανοποιητική θερμομόνωση).
- Μην το χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες από γύψο, γυψοσανίδες, βαμμένους τοίχους, κόντρα πλακέ, μελαμίνη, πλάκες αμιαντοτσιμέντου.
- Μην αναμειγνύετε το Idrosilex Pronto με πρόσμικτα, τσιμέντο ή αδρανή.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε ελαστικές ή ασταθείς επιφάνειες.
- Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εφαρμόσετε το Idrosilex Pronto σε επιφάνειες που έχουν στην επιφάνειά τους μόνιμα λιμνάζοντα νερά.

Idrosilex Pronto



Γκρι Idrosilex Pronto αναμεμεγμένο με νερό



Εφαρμογή του Idrosilex Pronto με ψεκασμό σε υδρολεκτρικό κανάλι

- Μη διαλύετε το Idrosilex Pronto με περισσότερο νερό από αυτό που προδιαγράφεται.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία του υποστρώματος

Η επιφάνεια στην οποία θα γίνει η εφαρμογή πρέπει να είναι τελείως συμπαγής και καθαρή. Απομακρύνετε τα χαλαρά και σαθρά τμήματα, σκόνη, υπολείμματα τσιμέντου, λάδι ξυλοτύπων, βερνίκια και βαφές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με μηχανική απότριψη, αμμοβολή ή πλύσιμο με νερό υπό πίεση.

Τα επιχρίσματα πρέπει να είναι τέλεια αγκυρωμένα πάνω στην επιφάνεια. Σφραγίστε τις ρωγμές και επισκευάστε κατεστραμμένα τμήματα χρησιμοποιώντας υλικά από την σειρά **Mapegrout** της MAPEI. Προηγουμένως διαβρέξτε επαρκώς την επιφάνεια.

Περιμένετε να εξατμιστεί το νερό που περισσεύει. Εάν είναι απαραίτητο, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία, χρησιμοποιείστε ένα σφουγγάρι ή συμπιεσμένο αέρα.

Προετοιμασία του μείγματος

Βάλτε σε ένα καθαρό δοχείο την ποσότητα του νερού που απαιτείται για το συγκεκριμένο τύπο εφαρμογής (βλέπε κάτω πίνακα).

Προσθέστε το Idrosilex Pronto ανακατεύοντας αργά με μηχανικό αναμικτήρα χαμηλής ταχύτητας. Ανακατέψτε για μερικά λεπτά, φροντίζοντας να αναμείξετε και τη σκόνη που τυχόν έχει απλωθεί στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου μέχρι το μείγμα να είναι τελείως ομοιογενές (χωρίς σβώλους). Αφήστε το μείγμα να καθίσει για περίπου 10 λεπτά και ξανανακατέψτε πριν τη διάστρωση.

Εφαρμογή του μείγματος

Εφαρμόστε το Idrosilex Pronto με βούρτσα, σπάτουλα ή ψεκασμό. Η εφαρμογή με βούρτσα απαιτεί 2-3 στρώσεις. Βεβαιωθείτε ότι η προηγούμενη στρώση είναι επαρκώς στεγνή πριν εφαρμόστε την επόμενη (γενικά 5-6 ώρες, εξαρτάται από τη θερμοκρασία και από την απορροφητικότητα της επιφάνειας). Για να επιτύχετε τέλεια πρόσφυση ανάμεσα στις στρώσεις, συνιστάται να μην υπερβαίνετε τις 24 ώρες.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΛΙΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑ ΣΑΚΙ 25 KG
με σπάτουλα	5-5,5
με βούρτσα	6,0-6,5
ψεκασμός	6,25

ΠΙΝ. 1

Για να επιτύχετε το σωστό αποτέλεσμα φροντίστε ιδιαίτερα να καλύψετε σωστά τις γωνίες και τις εσοχές.

Όταν η εφαρμογή του Idrosilex Pronto γίνεται με σπάτουλα, συνιστάται η πρώτη στρώση να εφαρμόζεται με βούρτσα. Όταν η εφαρμογή γίνεται με ψεκασμό, αφού αναμειχθεί το υλικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια συμβατική μηχανή σοβά. Αφού διαβρέξετε μέχρι κορεσμό το υπόστρωμα, εφαρμόστε το μείγμα με ψεκασμό σε δύο στρώσεις. Εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση όταν η πρώτη έχει μερικά σκληρύνει. Σε κάθε περίπτωση το τελικό πάχος του Idrosilex Pronto πρέπει να είναι περίπου 2-3 mm.

Οι ιδιότητες της σκληρυμένης στρώσης του Idrosilex Pronto είναι τέτοιες ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε άκαμπτες στεγανώσεις.

Το Idrosilex Pronto δεν μπορεί να εκτεθεί σε κανενός είδους κυκλοφορία. Όταν εφαρμόζεται σε δάπεδα και σε επιφάνειες που υπόκεινται σε τυχαίες πτώσεις αντικειμένων μπορεί να καταστραφεί, γι' αυτό πρέπει να προστατεύεται από τοιμεντοειδές δάπεδο πάχους 4-5 cm.

Προφυλάξεις που πρέπει να παίρνονται κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή

Μετά την εφαρμογή, σε ιδιαίτερα ξηρό, θερμό καιρό ή όταν φυσάει πρέπει να ψεκάζεται η επιφάνεια με νερό για να προφυλάσσεται από τη γρήγορη εξάτμιση του νερού.

Καθαρισμός

Το Idrosilex Pronto πρέπει να απομακρύνεται από τα εργαλεία και τα ρούχα με νερό πριν στεγνώσει. Όταν στεγνώσει ο καθαρισμός του γίνεται δύσκολος και μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μηχανικά.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1,6 kg/m² για πάχος 1 mm.

Συνιστάται:

• Για μικρή διείσδυση της υγρασίας: 2-3 kg/m².

• Για δεξαμενές και γενικά κατασκευές που περιέχουν νερό: 4-4,5 kg/m².

• Για νερό με πίεση μέχρι 1 ατμόσφαιρα: 6-7 kg/m².

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σάκοι των 25 kg.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το Idrosilex Pronto μπορεί να αποθηκευτεί στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε ξηρό μέρος.

Παράγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της οδηγίας 2003/53/EC.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το Idrosilex Pronto περιέχει τσιμέντο, το οποίο σε επαρή με ιδρώτα ή άλλα σωματικά υγρά παράγει μία ερεθιστική αλκαλική

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (τυπικές τιμές)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μορφή:	σκόνη
Χρώμα:	γκρι ή λευκό
Φαινόμενο ειδικό θάρος (kg/m³):	1.300
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (%):	100
Αποθήκευση:	12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του και σε ξηρό μέρος

Κατάταξη κινδύνου σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/CE:

ερεθιστικό.
Πριν τη χρήση αναφερθείτε στην παράγραφο "Οδηγίες ασφαλείας για την προετοιμασία και την εφαρμογή" και τις πληροφορίες στην συσκευασία και στο "Εντυπο Πληροφοριών Ασφαλείας"

Δασμολογική κλάση:

3824 50 90

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ (στους +23°C - 50% R.H.)

Αναλογία ανάμειξης για εφαρμογή με θούρτσα:	ένα σάκος 25 kg Idrosilex Pronto με 6-6,5 λίτρα νερό
Αναλογία ανάμειξης για εφαρμογή με σπάτουλα:	ένα σάκος 25 kg Idrosilex Pronto με 5-5,5 λίτρα νερό
Αναλογία ανάμειξης για εφαρμογή με ψεκασμό:	ένα σάκος 25 kg Idrosilex Pronto με 6,25 λίτρα νερό
Ειδικό θάρος του μείγματος (kg/m³):	1.650 ± 50
pH του μείγματος:	περίπου 12
Ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής:	από +5°C έως +35°C
Χρόνος ζωής στο δοχείο στους +20°C:	2 ώρες
Εφαρμογή επόμενων στρώσεων:	μετά από 5 ώρες αλλά όχι περισσότερο από 24 ώρες στους +20°C
Έτοιμο προς χρήση:	7 ημέρες

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Θερμοκρασίες χρήσης:	από -30°C έως +90°C
Συγκόλληση στο σκυρόδεμα μετά από 28 ημέρες (N/mm²):	> 1,5



Εφαρμογή του Idrosilex Pronto με σπάτουλα



Εφαρμογή του λευκού Idrosilex Pronto με ψεκασμό σε οδική σήραγγα

Idrosilex Pronto

Όλα τα παραδείγματα εφαρμογής των προϊόντων είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης αλλά και στην ιστοσελίδα της Μαπέι www.mapei.gr και www.mapei.com



Υδροηλεκτρικό κανάλι
Berlino κοντά στο Κόμο,
Ιταλία. Επιφάνειες
προστατευμένες με
Idrosilex Pronto



αντίδραση και σε μερικές περιπτώσεις μια αλλεργική αντίδραση σε άτομα με προδιάθεση. Χρησιμοποιείσθε προστατευτικά γάντια και γυαλιά. Για περαιτέρω πληροφορίες συμβουλευτείτε το έντυπο πληροφοριών ασφαλείας.

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρότι τα τεχνικά στοιχεία και οι συστάσεις βασίζονται στις εκτενείς γνώσεις και την εμπειρία μας, οι ως άνω πληροφορίες στο σύνολό τους, πρέπει να θεωρούνται απλά ως ενδεικτικές και να υπόκεινται σε επανεξέταση βάσει της μακροχρόνιας πρακτικής εφαρμογής. Για το λόγο αυτό, πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για την συγκεκριμένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.



(GR) A.G.BETA

Όποιαδήποτε αναπαραγνή των κειμένων, φωτογραφιών και εικονογραφησεων του εντύπου αυτού απογρέψεται και υπόκειται σε ποικιλή διάληκτη

306-7-2008

 **MAPEI**®
ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ